

JANUARY - FEBRUARY 2009  
Vol.14 No.80

# colourway

THAILAND'S LEADING TEXTILE JOURNAL

ECO-TEXTILE 2

SAVE  
the EARTH



- Eco-Product ยกระดับผลิตภัณฑ์
- การควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์
- ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- ชีวิต-สารพิษ-แวดล้อม
- มาใช้ไฟฟ้าข้อมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่า
- ชวนชิม กินที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน

95 BAHT

ISSN 08591849



January-February 2009

# CONTENT

## COLOURWAY Vol.14 No.80

### **E**EDITOR'S TALK

14 บรรณาธิการแถลง

### **2**-WAY TALK

15 จดหมายจากผู้อ่าน

### **I**INTERVIEW

16 Eco-Product ยกระดับผลิตภัณฑ์

### **T**EXTILE TECHNOLOGY

22 การผลิตอนุภาคนาโนเซรีซินและไฟโบรอิน เพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งบนเส้นด้ายกีฬา  
*การพัฒนาพวงไหมให้เป็นอนุภาคนาโนเพื่อนำไปตกแต่งบนเส้นด้ายกีฬา  
กระบวนการผลิตพวงจากไหมและเส้นใยไหม วิธีการตกแต่งบนพวง  
รวมทั้งการทดสอบสมบัติเส้นด้ายกีฬาที่ผ่านการตกแต่ง*

31 การพัฒนา Nonwoven ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคและการพัฒนา Bio degradable Nonwoven (PLA)

34 การผลิตเส้นใยกระดาษกันกระสุนจากผ้าใยประดิษฐ์

37 เครื่องวัดสีแบบต่อเนื่อง

38 เครื่องย้อมจิกเกอร์ แบบ 4 ลูกกลิ้ง

### **O**PPORTUNITIES & THREATS

39 การนำเอา OTOP TREND 2009 มาใช้ในการออกแบบสินค้าโอท็อปสู่ตลาดยุโรป  
*แนวทางการออกแบบสินค้าโอท็อปเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและการผลิตสินค้า  
ให้binsไปตามความต้องการของตลาดยุโรปในปีใหม่*

### **B**USINESS MANAGEMENT

42 CEM นั้นสำคัญไฉน

*การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  
ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้าให้ยั่งยืนตลอดไป*

57 Leadership ตอน Change....I Need!

### **M**ISCELLANEOUS

44 มาใช้ผ้าฝ้ายทอมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่า

### **M**OVEMENT

45 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ





# การผลิตอนุภาคนาโนเซริซิน และไฟโบรอิน เพื่อนำไปใช้ ในการตกแต่งบนเสื้อผ้ากีฬา



พศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ หนึ่งในคณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยไหมไทย มาไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการวิจัยทั้งหมดที่ได้จากต่างประเทศ และจากประเทศไทยนำมาต่อยอดความคิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกตกแต่งเสื้อผ้ากีฬา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตเส้นไหมประมาณปีละ 1,300-1,400 ตัน โดยมีเศษเหลือใช้จากไหมประมาณ 300-400 ตัน จึงเกิดแนวคิดที่ทำเศษเหลือใช้ดังกล่าวมาผลิตเป็นผงไหม ทำให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม หากถ้านำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว จะสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นราว 4-5 เท่า ซึ่งผงไหมไฟโบรอิน มีคุณสมบัติเป็นสารทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น (Moisturizing agent) สามารถนำมาผลิตเป็นเบี่ยงทาผิวหน้า และครีมบำรุงผิวอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV Protection) จึงนำไปผลิตเป็นครีมป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้<sup>[1]</sup> ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีนักวิจัยนำเอาผงไหมมาเคลือบผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดชั้นในเคลือบผงไหม และเคลือบกลิ่น ในระดับนาโนเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะชุดชั้นในเคลือบกลิ่น ส่วนคุณสมบัติของผงไหมเมื่อสัมผัสกับผิวช่วยทำให้ผิวหนังนุ่ม<sup>[2-3]</sup> กระบวนการผลิตอนุภาคไมโคร/นาโน ไฟโบรอินเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งผ้า สำหรับเพิ่มผิวสัมผัสให้กับผิวหนังของผู้สวมใส่ เช่น ทำให้ผิวหนังผู้สวมใส่นุ่มนวลขึ้น ช่วยลบแผลเป็น หรือช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น เป็นต้น

## ขั้นตอนการผลิตโดยสังเขป

เริ่มต้นโดยการนำเส้นใยไหมดิบมาลอกกาวไหมด้วยน้ำ ต่อจากนั้นนำกาวไหมมาเคี้ยวให้แห้ง นำไปบอบแห้ง ในตู้อบ ทำให้เกิดผงกาวไหม ต่อจากนั้นนำผงกาวไหมไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดอนุภาคนาโน และคัดแยกอนุภาคขนาดเล็กออกมา ส่วนที่ยังไม่ละเอียดเพียงพอ นำไปบดอนุภาคให้มีขนาดเล็กต่อไปเรื่อย ๆ

นำเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วไปล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วจะละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2.5-5 % (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 10-15 นาที เมื่อได้ของเหลวของเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) นำมาเคี้ยว



THAILAND TEXTILE INSTITUTE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี  
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# 22

TEXTILE  
TECHNOLOGY

ให้แห้ง นำไปอบแห้งในตู้อบ ทำให้เกิดผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) ต่อจากนั้นนำผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) ไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดอนุภาคนาโน และคัดแยกอนุภาคขนาดเล็กออกมา ส่วนที่ยังไม่ละเอียดเพียงพอ นำไปบดอนุภาคให้มีขนาดเล็กต่อไปเรื่อย ๆ

ผงขาวไหม และผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) ที่ได้หลังจากการบดด้วยเครื่องบดอนุภาคนาโน ต่อจากนั้นนำเอาอนุภาคของผงเส้นใยไหม ไปตรวจสอบขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)

ต่อจากนั้นนำผงเส้นใยไหมไฟโบรอิน หรือผงขาวไหม เซริซินที่ผลิตได้ นำมาพ่นเคลือบบนเสื้อกีฬา Single Jersey พอลิเอสเตอร์ 100% แบบแรกพ่นด้วยสารแขวนลอยผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) กับสารยึดติดยูรีเทน


ส่งเสื้อกีฬาตัวอย่างให้กับศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อทดสอบ Absorbency of Bleached Textile (ทดสอบตามมาตรฐาน AATCC TM 79:2000), Vertical Wicking Test (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 02:2004), อัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate) (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 03:2004), Moisture Content (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D629:1999) โดยทดสอบเปรียบเทียบผลกับเสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง และเสื้อกีฬาหลังตกแต่ง (ด้วยสารแขวนลอยผงเส้นใยไหมกับสารละลายสารยึดติดพอลิยูรีเทน) ทดสอบผ้ากีฬาทั้งสองแบบหลังซัก 10 ครั้ง และทดสอบผ้ากีฬาทั้งสองแบบหลังซัก 20 ครั้ง (ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6330:2000 (E), Procedure No. 5A (40°C)) บันทึกผลการทดลอง ทดสอบ Hand Feel โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 100 คน ทดสอบผิวสัมผัสความนุ่มนวลของเสื้อผ้ากีฬาที่ไม่ได้ตกแต่ง เสื้อผ้ากีฬาที่ผ่านการพ่นด้วยสารแขวนลอยผงขาวไหม กับสารยึดติดยูรีเทน และเสื้อผ้ากีฬาที่ผ่านการพ่นด้วยสารแขวนลอยผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) กับสารยึดติดยูรีเทน

ส่งเสื้อที่ไม่ได้ตกแต่ง เสื้อผ้ากีฬาที่ผ่านการพ่นด้วยสารแขวนลอยผงขาวไหม กับสารยึดติดยูรีเทน และ เสื้อผ้ากีฬาที่ผ่านการพ่นด้วยสารแขวนลอยผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) กับสารยึดติดยูรีเทน ไปทดสอบ UV Protection เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต

## ผลการทดลอง


### 1. ผลการทดลองผลิตอนุภาคนาโนผงขาวไหม และอนุภาคนาโนผงเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน)

ผลการตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)



ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของผงขาวไหม

ขนาดอนุภาคมีลักษณะคล้ายกับเป็นแผ่น หรือเป็นก้อน ๆ ทั้งสองภาพ ลักษณะอนุภาคเกาะติดกันเป็นก้อน ซึ่งอนุภาคที่เกาะกันเป็นก้อนอยู่ในช่วง 14 ไมครอน (14,000 นาโนเมตร)



ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของผงเส้นใยไหม

ขนาดอนุภาคมีลักษณะที่กลมมน และละเอียดกว่าตัวอย่างที่ 1 แต่ยังมีบางส่วนที่มีลักษณะเกาะติดกันเป็นก้อน ซึ่งอนุภาคอยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.8 ไมครอน (800 นาโนเมตร) ถึง 2.5 ไมครอน (2,500 นาโนเมตร)

2. ผลการทดสอบ Absorbency of Bleached Textile (ทดสอบตามมาตรฐาน AATCC TM 79:2000), Vertical Wicking Test (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 02:2004), อัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate) (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 03:2004), Moisture Content (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D629:1999)

	เสื้อกีฬา Single Jersey พอลิเอสเตอร์ 100%					
	ก่อนตกแต่ง (Untreated: U)	พ่นผงเส้นใยไหม 10 ไมครอน (P)	พ่นผงเส้นใยไหม 20 ไมครอน (Q)	พ่นผงเส้นใยไหม 5 ไมครอน (R)	พ่นผงเส้นใยไหม 10 ไมครอน (S)	พ่นผงเส้นใยไหม 20 ไมครอน (T)
<b>Absorbency of Bleached Textile : (ทดสอบตามมาตรฐาน AATCC TM 79:2000)</b>						
Wicking Time (วินาที)						
- ก่อนซัก	8.13	4.20	6.94			
- พ่นซัก 10 ครั้ง	90*	1.22	1.23			
- พ่นซัก 20 ครั้ง	60*	19.32	11.77			
<b>Vertical Wicking Test (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 02:2004)</b>						
ระยะขยับในทิศทางขึ้น (ซม.)	พ่นซัก 5 นาที	พ่นซัก 10 นาที	พ่นซัก 5 นาที	พ่นซัก 10 นาที	พ่นซัก 5 นาที	พ่นซัก 10 นาที
เฉลี่ย						
- ก่อนซัก	2.50	6.67	6.90	11.27	5.80	12.17
- พ่นซัก 10 ครั้ง	6.00	10.77	7.03	11.07	7.87	14.30
- พ่นซัก 20 ครั้ง	2.37	5.53	4.83	4.33	5.20	9.90
ความชื้น						
- ก่อนซัก	1.93	4.53	6.47	11.90	6.20	12.87
- พ่นซัก 10 ครั้ง	5.80	10.60	7.33	14.30	7.67	14.30
- พ่นซัก 20 ครั้ง	2.63	6.23	5.63	9.40	6.27	11.03
<b>อัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate) (ทดสอบตามมาตรฐาน TTC Test Method 03:2004)</b>						
อัตราเร็วในการแห้ง (เมื่อถึงครึ่งน้ำหนัก)						
- ก่อนซัก	0.47		0.56			0.47
- พ่นซัก 10 ครั้ง	0.56		0.50			0.45
- พ่นซัก 20 ครั้ง	0.39		0.47			0.55
<b>Moisture Content (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D629:1999)</b>						
Moisture Content						
- ก่อนซัก	0.42		1.00			0.72
- พ่นซัก 10 ครั้ง	0.41		0.30			0.25
- พ่นซัก 20 ครั้ง	0.47		0.44			0.41

หมายเหตุ ทดสอบการซัก ตามมาตรฐาน ISO 6330:2000 (E), Procedure No. 5A (40°C)

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบ Absorbency of Bleached Textile, Vertical Wicking Test, อัตราเร็วในการแห้ง, Moisture Content โดยทดสอบเปรียบเทียบผลก่อนซัก หลังซัก 10 ครั้ง และหลังซัก 20 ครั้ง กับเสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง และเสื้อกีฬาหลังตกแต่ง

### 3. ผลการทดสอบ Hand Feel เสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง และ หลังตกแต่งทั้งสองชนิด

ตัวอย่าง	Hand Feel หัตถ์ก่อน ตกแต่ง	Hand Feel หัตถ์หลังตกแต่ง	
		หัตถ์เคลือบด้วยสาร แขนลอยผงเส้นใยไหม ไพลีนกับสารยึดติด	หัตถ์เคลือบด้วยสาร แขนลอยผง กาวไหม เซริซินกับสารยึดติด
คะแนนที่ได้รับ (เต็ม 1000 คะแนน)	994	705	800
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ทดสอบ	99.40	70.50	80.00

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนที่ได้รับ และร้อยละความพึงพอใจของผู้ทดสอบ Hand Feel เสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง และหลังตกแต่ง

### 4. ผลการทดลองวิเคราะห์ด้วยตาเปล่า/สัมผัส

1. เสื้อที่ผ่านการพันเคลือบด้วยสารแขนลอยผงไหม ไพลีนผสมกับสารละลายสารยึดติดพอลิยูรีเทน มีสีเหลืองอ่อนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นสีของผงเส้นใยไหม ไพลีน

2. เสื้อที่ผ่านการพันเคลือบด้วยสารแขนลอยผงกาวไหม เซริซินผสมกับสารละลายสารยึดติดพอลิยูรีเทน มีสีน้ำตาลอ่อนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นสีของผงกาวไหมมีสีน้ำตาล

3. ผิวสัมผัสของเสื้อกีฬามีความหนาเพิ่มขึ้น และมีผิวสัมผัสกระด้างกว่า

### 5. การทดสอบ UV Protection สำหรับเสื้อกีฬา สำหรับเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์

	Untreated (Original)	Binder + Fibroin	Binder + Sericin
Yellow Area Average	78.5	95.5	69.5
Blue Area Average	76.5	67.5	61.5

ตารางที่ 3 แสดงผลค่า UPF วัด 4 จุด สำหรับเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% (สีเหลือง) ทั้งสามชนิด

	Untreated (Original)		Binder + Fibroin		Binder + Sericin	
	UVA	UVB	UVA	UVB	UVA	UVB
Yellow Area (Body)	7	1	5	1	7	1
	UPF 50		UPF 50		UPF 10	
Blue Area (Sleeve)	6	1	5	1	4	1
	UPF 50		UPF 50		UPF 10	
White Area (Edge of Body)	18	7	14	9	17	8
	UPF 10		UPF 10		UPF 5	

หมายเหตุ UVA Av (%) 315-400 nm และ UVB Av (%) 290-315 n. UPF = UPF Rating\*

ตารางที่ 4 แสดงผลค่าการป้องกัน UVA และ UVB สำหรับเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% (สีเหลือง) ทั้งสามชนิด

### สรุปผลการทดลอง

1. ผลการทดสอบ Absorbency of Bleached Textile, Vertical Wicking Test, อัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate), Moisture Content

เสื้อกีฬา Single Jersey พอลิเอสเตอร์ 100%			
หัตถ์เคลือบด้วยสารแขนลอยเส้นใยไหม กับสารยึดติด (F)		หัตถ์เคลือบด้วยสารแขนลอยผงกาวไหม กับสารยึดติด (S)	
Absorbency of Bleached Textile : (มาตรฐานนาฬารัฐ AATCC TM 79-2000)			
Wicking Time (วินาที)			
- ก่อนซัก	↑ 48.34%	↓ 9.50%	
- หลังซัก 10 ครั้ง	n/a* (สีน้ำตาลอ่อน)	n/a* (สีน้ำตาลอ่อน)	
- หลังซัก 20 ครั้ง	n/a* (สีน้ำตาลอ่อน)	n/a* (สีน้ำตาลอ่อน)	
30.000g * น้ำหนักแห้งของตัวอย่าง Wicking Time นานกว่า 60 วินาที ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ หลังซัก 10 และ 20 ครั้งได้			
Vertical Wicking Test (มาตรฐานนาฬารัฐ TTC Test Method 02-2004)			
ระยะเวลาในการดูดซับ (ชม.)			
5 นาที	หัตถ์เคลือบด้วย 5 นาที	หัตถ์เคลือบด้วย 5 นาที	หัตถ์เคลือบด้วย 5 นาที
- ก่อนซัก	↑ 176.80%	↑ 68.97%	↑ 132.80%
- หลังซัก 10 ครั้ง	↑ 17.17%	↑ 21.36%	↑ 31.17%
- หลังซัก 20 ครั้ง	↑ 183.80%	↑ 68.72%	↑ 118.41%
30 นาที			
- ก่อนซัก	↑ 235.23%	↑ 162.89%	↑ 221.24%
- หลังซัก 10 ครั้ง	↑ 26.38%	↑ 33.82%	↑ 32.24%
- หลังซัก 20 ครั้ง	↑ 114.87%	↑ 58.88%	↑ 138.48%
อัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate) (มาตรฐานนาฬารัฐ TTC Test Method 03-2004)			
อัตราเร็วในการแห้ง (วินาที/กรัม)			
- ก่อนซัก	↑ 18.15%		0%
- หลังซัก 10 ครั้ง	↓ 18.71%		↓ 19.64%
- หลังซัก 20 ครั้ง	↑ 28.51%		↑ 41.83%
Moisture Content (มาตรฐานนาฬารัฐ ASTM D629-1999)			
Moisture Content			
- ก่อนซัก	↑ 138.10%		↑ 71.43%
- หลังซัก 10 ครั้ง	↓ 26.87%		↓ 38.82%
- หลังซัก 20 ครั้ง	↓ 6.33%		↓ 12.77%

หมายเหตุ ทดสอบการซัก ตามมาตรฐาน ISO 6330:2000 (E), Procedure No. 5A (40°C)

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบ Absorbency of Bleached Textile, Vertical Wicking Test, อัตราเร็วในการแห้ง, Moisture Content โดยทดสอบเปรียบเทียบผล หลังซัก 10 ครั้ง และหลังซัก 20 ครั้ง กับเสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง และเสื้อกีฬาหลังตกแต่ง

จากตารางที่ 5 แสดงการทดสอบ Absorbency ของเสื้อกีฬาหลังการตกแต่งด้วยสารแขนลอยผงเส้นใยไหมกับสารยึดติด (F) สูงกว่าเสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง (U) ทั้งหมด (ก่อนซัก หลังซัก 10 และ 20 ครั้ง) ในขณะที่ Absorbency ของเสื้อกีฬาหลังการตกแต่งด้วยสารแขนลอยผงกาวไหมกับสารยึดติด (S) แสดงให้เห็นว่าเวลาการทำเปียกน้อยกว่าประมาณ 10% เทียบกับเสื้อกีฬาก่อนตกแต่ง (U) แต่หลังซัก 10 และ 20 ครั้ง แสดงว่าเวลาการทำเปียกตัวดีกว่าเสื้อกีฬา U เนื่องจากอาจเป็นเพราะผงเส้นใยไหมที่ตกแต่งบนผ้า ช่วยทำให้ผ้าเปียกตัวดีกว่า กาวไหม หลังซัก 10 ครั้ง เวลาการทำเปียกตัวดีกว่าก่อนตกแต่ง มาก เพราะผงเส้นใยไหม และผงกาวไหมยังคงติดกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์อยู่ เมื่อถูกซัก 20 ครั้ง อาจมีผงเส้นใยไหม และผงกาวไหมหลุดออกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามยังถือว่า Absorbency ของเสื้อกีฬาหลังถูกซักดีกว่า Absorbency ของเสื้อกีฬาก่อนซัก

การทดสอบ Vertical Wicking Test วัดระยะทางในการดูดซึม (ซม.) พบว่าเสื้อกีฬาที่ผ่านการตกแต่งทั้งสองแบบมีการซึมน้ำได้ระยะทางไกลกว่าเสื้อกีฬาก่อนตกแต่งทั้งหมด ไม่ว่าจะหลังการทดสอบ 5 หรือ 30 นาที แสดงว่าผงเส้นใยไหม และผงกาวไหมที่เคลือบบนผ้ามีผลต่อการดูดซึมน้ำทำให้น้ำแพร่กระจายได้เร็วกว่าเสื้อกีฬา U ซึ่งถือว่าเป็นผลการทดลองที่สอดคล้องกับการทดสอบ Absorbency

การทดสอบอัตราเร็วในการแห้ง (Drying Rate) (มิลลิกรัม/นาที) พบว่าเสื้อกีฬา F ก่อนซัก มีค่าสูงกว่าเสื้อกีฬาก่อนตกแต่งถึง 19% ในขณะที่เสื้อกีฬา S ก่อนซัก มีค่าเท่ากับเสื้อกีฬา U (0%) แต่เมื่อหลังซัก 10 ครั้งพบว่าค่าอัตราเร็วใน

การแห้งลดลง 10-20% หากเปรียบเทียบค่าแล้วพบว่าเสื้อกีฬา F มีอัตราเร็วในการแห้งลดลงเทียบกับก่อนตากแห้ง เพียง 0.06 มิลลิกรัมต่อนาที และเสื้อกีฬา S มีอัตราเร็วในการแห้งลดลงเทียบกับก่อนตากแห้งเพียง 0.11 มิลลิกรัมต่อนาที อาจมาจากผลของผงซักฟอก หรือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่เมื่อวัดค่าอัตราเร็วในการแห้งหลังซัก 20 นาที พบว่าก่อนตากแห้งมีค่าลดลง แต่เสื้อกีฬาที่ตากแห้งทั้งสองแบบยังคงมีค่าใกล้เคียงค่าเริ่มต้น อาจเป็นเพราะสารตกค้างบนเสื้อกีฬา U ไม่คงทนต่อการซักล้าง ดังนั้นค่าจึงลดลงมาก ขณะที่สารตกค้างบนเสื้อกีฬา F หลังตากแห้งยังคงเหลืออยู่บนเสื้อกีฬา ดังนั้นจึงทำให้สามารถทำให้แห้งได้อย่างรวดเร็วกว่า

**การทดสอบ Moisture Content** เริ่มต้นก่อนซัก เสื้อกีฬา F และ S สามารถเก็บกักความชื้นได้มากกว่าเสื้อกีฬา U 138% และ 71% ตามลำดับ แสดงว่าเสื้อกีฬาที่เคลือบด้วยผงเส้นใยไหม และผงกาวยไหม มีความสามารถดูดความชื้นได้ดีกว่าเสื้อกีฬา U มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกซักล้าง 10 และ 20 ครั้ง เสื้อกีฬา S และ U มีค่าการเก็บกักความชื้นน้อยลงมาก และเมื่อซัก 20 ครั้ง เสื้อกีฬา F และ S สามารถดูดความชื้นเกือบเท่ากับเสื้อกีฬา U ก่อนซัก (0.47) แสดงว่าผงเส้นใยไหม และผงกาวยไหมที่เคลือบอาจหลุดออกจากสารยึดติด หรือผงเส้นใยไหม และผงกาวยไหมอาจถูกฝังไว้ในสารยึดติด ทำให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มการกักเก็บความชื้นได้

**การทดสอบ Hand Feel** เสื้อกีฬา U F และ S ตามตารางที่ 2.8 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ทดสอบ Hand Feel เสื้อกีฬาก่อนตากแห้ง และหลังตากแห้ง พบว่าเสื้อกีฬา U ได้คะแนนความนุ่มนวลถึงร้อยละ 99.40 (ดีเลิศ) ส่วนเสื้อกีฬา F ได้คะแนนความนุ่มนวลร้อยละ 70.50 (พอใช้-ดี) ซึ่งหมายถึงว่าเสื้อกีฬา F มีผิวสัมผัสหยาบกว่าเสื้อกีฬา U จนสามารถจำแนกได้ แต่เสื้อกีฬา S ได้คะแนนความนุ่มนวลร้อยละ 80.00 (ดี) ซึ่งถือว่าผิวสัมผัสที่ยอมรับได้สำหรับผู้ทดสอบ 14 รายที่ให้คะแนน 9 เต็ม 10 คะแนน

**จากการวิเคราะห์ด้วยตาเปล่า** พบว่ามีเสื้อกีฬา F ส่วนที่เป็นสีขาว กลายเป็นสีเหลืองอ่อน และเสื้อกีฬา S ส่วนที่เป็นสีขาว กลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน เนื่องจากสีจากผงเส้นใยไหม และสีจากผงกาวยไหมตามลำดับ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของการพันเคลือบด้วยผงเส้นใยไหม และผงกาวยไหม อย่างไรก็ตามบางคนไม่ได้คำนึงถึงสีที่เปลี่ยนไป เพราะถือว่าต้องการฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสีสิ้น

**2. การทดสอบวัดค่า UV Protection ตามมาตรฐาน Australian Standard AS/NZS 4399 UV Protection categories** นั้น ปรากฏว่าเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่สีเหลือง และสีขาว พบว่าผ่านเกณฑ์ UV Protection Categories ในเกณฑ์ Excellent Protection ระดับ 50+ ทั้งเสื้อที่ไม่ผ่านการตกแต่ง และผ่านการตกแต่งทั้งสองชนิด

สำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์สีขาว	Untreated (Original)	Binder Only	Binder + Fibroin	Binder + Sericin
White Area	95	82.5	93.5	85.25
Average	(0%)	(↓13.16%)	(↓1.58%)	(↓10.26%)
White Area Edge of Body	10.75	10	9.5	12
Average	(0%)	(↓6.98%)	(↓11.63%)	(↑11.63%)

สำหรับผ้าพอลิเอสเตอร์สีเหลือง	Untreated (Original)	Binder + Fibroin	Binder + Sericin
Yellow Area	78.5	95.5	69.5
Average	(0%)	(↑21.66%)	(↓11.47%)
Blue Area	76.5	67.5	61.5
Average	(0%)	(↓11.77%)	(↓19.61%)
White Area Edge of Body Average	15.5	11.5	10.5
	(0%)	(↓25.81%)	(↓32.26%)

**ตารางที่ 6** แสดงการเปรียบเทียบผลค่า UPF สำหรับเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% (สีเหลือง และสีขาว)

**สรุปว่า** เสื้อกีฬาที่นำมาใช้เหล่านี้เหมาะสมกับการนำไปใช้เป็นเสื้อกีฬากลางแจ้งทั้งหมด โดยมีเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์สีเหลือง ที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารแขวนลอยผงเส้นใยไหมกับสารยึดติด มีค่า UPF Rating สูงกว่าเสื้อกีฬาที่ไม่ได้ตกแต่ง ประมาณ 22%

**3. การคำนวณต้นทุนการผลิตผงกาวยไหม (หากไม่รวมค่าเครื่องบดอนุภาคนาโน)** พบว่ามีต้นทุนกิโลกรัมละ 1,670 บาท (36% เป็นต้นทุนค่าเส้นใยไหม (ที่เหลือ 64% เป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และค่าสารเคมี))

**สำหรับต้นทุนการผลิตผงไหมไฟโบรอิน (หากไม่รวมค่าเครื่องบดอนุภาคนาโน)** พบว่ามีต้นทุนกิโลกรัมละ 2,100 บาท (86% เป็นต้นทุนค่าเส้นใยไหม (ที่เหลือ 14% เป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และค่าสารเคมี))

**ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์หลังจากพันเคลือบ มีดังนี้คือ**

ค่าพัน-เคลือบด้วยสารยึดติดพอลิยูรีเทน (10%) 300 ลบ.ซม. ผสมผงกาวยไหม 4 กรัม (ต่อเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% 1 ตัว) คิดเป็น 24.55 บาท เพิ่มจากราคาขายของเสื้อกีฬาดักละ 359 บาท เป็น **383.55 บาท (เพิ่มขึ้น 6.84% จากราคาขายเดิม)**

ค่าพัน-เคลือบด้วยสารยึดติดพอลิยูรีเทน (10%) 300 ลบ.ซม. ผสมผงเส้นใยไหม 4 กรัม (ต่อเสื้อกีฬาพอลิเอสเตอร์ 100% 1 ตัว) คิดเป็น 26.27 บาท เพิ่มจากราคาขายของเสื้อกีฬาดักละ 359 บาท เป็น **385.27 บาท (เพิ่มขึ้น 7.32% จากราคาขายเดิม)** ■

**หมายเหตุ** หากผลิตเป็นจำนวนมากขึ้น น่าจะลดราคาต้นทุนการผลิตได้มากกว่านี้

\*งานวิจัยเรื่องนี้กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตรอยู่

เอกสารอ้างอิง

- [1] <http://www.moac.go.th/builder/mu/images/table3-4.pdf>
- [2] วิโรจน์ แก้วเรือง และ ประทีป มีศิลป์ การประชุมวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง ประโยชน์ของหมอนไหมไม่ใช่เพียงแค่นอนผ้า
- [3] <http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9490000025430>
- [4] <http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9500000050544>
- [5] Sonthisombat, A., M.Sc. Dissertation, The University of Leeds, Leeds, UK, 1993.
- [6] Sonthisombat, A., Ph.D. Thesis, The University of Leeds, Leeds, UK, 1997.
- [7] [http://web.en.rmutt.ac.th/prd/Journal/Silk\\_\\_with\\_figuresnew.pdf](http://web.en.rmutt.ac.th/prd/Journal/Silk__with_figuresnew.pdf)



# การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน จากผ้าใยประดิษฐ์



งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าใยประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 1 โดยในระยะที่ 1 นี้เป็นการศึกษาเส้นใยและโครงสร้างผ้าที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน สำหรับเส้นใยที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่เส้นใยเชิงพาณิชย์ที่สามารถจัดหาได้โดยง่าย 2 ชนิด คือ เส้นใยไนลอน 66 และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ นอกจากนี้แล้วยังได้ทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยพอลิเอทิลีนความแข็งแรงสูง ซึ่งเป็นเส้นใยทดสอบ ได้นำเส้นใยดังกล่าวมาทำการทดสอบหา Fineness, Tenacity at break, Elongation at break และ Modulus ของเส้นใย เส้นใยเหล่านี้จะถูกนำมาผลิตเป็นผ้าทอ และผ้าไม่ทอ โดยเส้นใยไนลอน 66 และ พอลิเอสเตอร์จะถูกนำไปผลิตผ้าทอหลายที่ที่เหมาะสม ส่วนเส้นใยพอลิเอทิลีนและเส้นใยไนลอนใช้ผลิตผ้าไม่ทอ จากนั้นนำผ้าที่ทอได้มาทำการทดสอบหา Tearing strength, Tensile strength, Elongation at break, Weight per Unit area และ Threads per Inch นอกจากนี้แล้วยังได้ทดลองสังเคราะห์สาร Shear Thickening Fluids และนำสารที่สังเคราะห์ได้มาทดลองใช้กับผ้าทอตัวอย่าง (ผ้าที่ทอจากเส้นใยไนลอน 66 และพอลิเอสเตอร์) และนำมาทำการทดสอบหา Tearing strength, Tensile strength, Elongation at break และ Weight per Unit area ผ้าต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปเตรียมขึ้นทดสอบสำหรับการยิง โดยตัดขึ้นทดสอบตามแบบ กำหนดทิศทางการวางผ้า กำหนดผิวเข้มในการเย็บขึ้นทดสอบและเย็บขึ้นทดสอบ นำขึ้นทดสอบไปทำการทดลองยิงด้วยกระสุนปืนชนิดต่างๆ ที่มีความเร็วกระสุน น้ำหนักลูกกระสุน มุมในการยิง และระยะห่างในการยิงขึ้นทดสอบอ้างอิงตามที่มาตราฐาน NIJ กำหนด

จากผลการทดสอบยิงขึ้นตัวอย่างพบว่า ผ้าตัวอย่างที่ทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ น้ำหนัก  $803 \pm 50$  กรัม (จำนวน 40 ชั้น) ต่อตารางฟุต เมื่อยิงในสภาวะเปียกสามารถป้องกันกระสุนทดสอบชนิด .45 ACP FMJ ได้ และรอยยุบตัวของวัสดุหนุนหรือคินน้ำมันไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผ่านมาตรฐาน NIJ ระดับ 2A สำหรับผ้าไม่ทอที่ผลิตจากเส้นใยพอลิเอทิลีนและเส้นใยไนลอน ผ้าทอที่ทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์และเส้นใยไนลอนที่ผ่านการเคลือบสาร Shear Thickening Fluids ที่สังเคราะห์ได้จากการทดลอง ไม่สามารถป้องกันกระสุนดังกล่าวได้



THAI TEXTILE INSTITUTE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

# 34

TEXTILE  
TECHNOLOGY

## วิธีดำเนินการวิจัย

1. เตรียมเส้นใย PE ที่ใช้ผลิตผ้าไม่ทอและแผ่นพรีเพิร์ก และเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไนลอน เพื่อการเปรียบเทียบการทดสอบ

2. นำเส้นใยไนลอน 66 เส้นใยพอลิเอสเตอร์และเส้นใย PE มาทำการทดสอบหา Fineness, Tenacity at break, Elongation at break และ Modulus ของเส้นใย

3. ทำการผลิตผ้าทอจากเส้นใย ไนลอน 66 และ พอลิเอสเตอร์

4. นำผ้าที่ผลิตตามข้อ 3 มาทำการทดสอบหา Tearing strength, Tensile strength, Elongation at break, Weight per Unit area และ Threads per Inch

5. ทดลองสังเคราะห์สาร Shear Thickening Fluids และ





นำสารที่สังเคราะห์ได้มาทดลองใช้บนผ้าตัวอย่าง (ผ้าที่ทอจากเส้นใย ไนลอน 66 และพอลิเอสเตอร์)

6. นำผ้าที่ผลิตตามข้อ 5 มาทำการทดสอบหา Tearing strength, Tensile strength, Elongation at break และ Weight per Unit area



7. จัดทำแบบขึ้นทดสอบ ทำการวางขึ้นทดสอบบนแบบตัดขึ้นทดสอบตามแบบ กำหนดทิศทางวางผ้า กำหนดมีเข็มในการเย็บขึ้นทดสอบและเย็บขึ้นทดสอบ

8. นำขึ้นทดสอบไปทำการทดลองยิงด้วยกระสุนปืนชนิดต่าง ๆ ความเร็วกระสุน น้ำหนักของลูกกระสุน มุมในการยิงทดสอบและระยะห่างในการยิงขึ้นทดสอบอ้างอิงตามที่มีมาตรฐานกำหนด

### ผลการทดสอบเส้นด้าย



### การทดสอบผ้า





## ผลการทดสอบยิง


ผลการทดสอบยิงแผ่นตัวอย่างผ้าไม่ทอจากเส้นใยพอลิเอทิลีน น้ำหนัก 680 ±50 กรัม (จำนวน 28 ชั้น) ด้วยกระสุนทดสอบชนิด .45 ACP FMJ ระดับ 2A

ชนิดกระสุนทดสอบ		นน.ของลูกกระสุน		ความเร็วกระสุน ( ± 9.1 เมตร/วินาที, ± 30 ฟุต/วินาที )		
.45 ACP FMJ		230 Gr.		256 เมตร/วินาที ( 840 ฟุต/วินาที )		
เกณฑ์รอยชุปตัว ไม่เกิน 44 มม.		✓ เปียก		แห้ง		
บันทึก	มุมยิง	ความเร็ว (เมตร ต่อ วินาที)	ผลการทดสอบ		รอยชุป (มม.)	หมายเหตุ
			ทะลุ	ไม่ทะลุ		
1	0°	257.0	✓		-	
2	0°					
3	0°					
4	30°					
5	30°					
6	0°					

## ผลการทดสอบยิง

ผลการทดสอบยิงแผ่นตัวอย่างผ้าทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ น้ำหนัก 803 ±50 กรัม (จำนวน 40 ชั้น) ด้วยกระสุนทดสอบชนิด .45 ACP FMJ ระดับ 2A

ชนิดกระสุนทดสอบ		นน.ของลูกกระสุน		ความเร็วกระสุน ( ± 9.1 เมตร/วินาที, ± 30 ฟุต/วินาที )		
.40 S&W FMJ		180 Gr.		322 เมตร/วินาที ( 1,055 ฟุต/วินาที )		
.45 ACP FMJ		230 Gr.		256 เมตร/วินาที ( 840 ฟุต/วินาที )		
เกณฑ์รอยชุปตัว ไม่เกิน 44 มม.		✓ เปียก		แห้ง		
บันทึก	มุมยิง	ความเร็ว	ผลการทดสอบ		รอยชุป (มม.)	หมายเหตุ
			ทะลุ	ไม่ทะลุ		
1	0°	264.7		✓	36.1	
2	0°	260.9		✓	41.3	
3	0°	263.0		✓	40.3	
4	30°	254.8		✓	28.7	
5	30°	251.6		✓	32.0	
6	0°	262.6		✓	41.0	



ผลการทดสอบยิงแผ่นตัวอย่างผ้าทอจากเส้นใยไนลอน น้ำหนัก 680 ±50 กรัม (จำนวน 40 ชั้น) ด้วยกระสุนทดสอบชนิด .45 ACP FMJ ระดับ 2A